

Kleber Adhesive

Eigenschaften Properties	Spezifikation Specification	Einheit Unit	Material-Nr. IS 28599
Basis Base			Reinacrylat pure acrylate
Träger Carrier			entfällt (Transferklebeband) unavailable (transfer tape)
Abdeckung Release liner			Releasepapier, gelb Releasepaper, yellow
Klebebanddicke Thickness of tape	int. Prüfvorschrift / int. test specification	mm	0,1 ±0,01
Klebergewicht Weight of adhesiv	int. Prüfvorschrift / int. test specification	g/m ²	100 ±10
Gewicht der Abdeckung Weight of release liner	int. Prüfvorschrift / int. test specification	g/m ²	90
Klebkraft Adhesion Kontaktzeit / contact time: 24 h	in Anlehnung an / following AFERA 5001	N/25 mm	≥ 25
Temperaturbereich Temperature range	int. Prüfvorschrift / int. test specification	°C	-40 / +200

Besondere Eigenschaften / Special Properties

Der Kleber zeichnet sich durch eine sehr gute Alterungs-, Klima- und UV-Beständigkeit aus. Er zeigt eine herausragende Kombination aus sehr hoher Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit) und Tack. Das Produkt besitzt außerdem sehr gute Klebeeigenschaften auf schwierigen Oberflächen wie Schäumen und PE- bzw. PP-Folien. Der Kleber ist APEO-frei und hat sehr niedrige Fogging und VOC-Werte.

The adhesive is characterized by very good aging, climate and UV resistance.

It shows an outstanding combination of very high tack, high cohesion (internal strength) and tack. The product also has very good adhesive properties on difficult surfaces such as foams and PE or PP films. The adhesive is APEO-free and has very low fogging and VOC values.

Die Eignung des Produkts für den gewünschten Einsatzzweck und die Einhaltung der Beschaffenheitswerte unter Einsatzbedingungen können aus den Beschaffenheitswerten nicht abgeleitet werden, beides ist eigenverantwortlich zu prüfen. The suitability of the product for the required application and the compliance of the quality values under operating conditions cannot be derived from the quality values, both must be tested at the user's own responsibility.

erstellt / created JAG 10/21
geprüft / checked MG 10/21
requalifiziert / requalified JAG 08/24